

LP 33 X Plus Eenlaagse spuitpleister



Beschrijving	LP 33 X PLUS is een lichte voorgemengde spuitpleister voor universeel gebruik in de binnenafwerking. LP 33 X PLUS is geschikt voor alle types van spuitmachines, en kan ook manueel worden aangebracht. Het product is afgestemd op maximaal verwerkingsgemak en rendement én op een uiterst glad en dicht eindresultaat.
Toepassingsgebieden	LP 33 X PLUS wordt gebruikt op plafonds en muren en kan op de meeste gebruikelijke ondergronden worden aangebracht.
Verwerking	Lees aandachtig de info op de verpakking of consulteer de verwerkingsrichtlijnen. Vorbereiding ondergrond : - glad of weinig absorberend beton : de hechting verbeteren met Betongrip Easy . - sterk- of onregelmatig zuigende ondergrond : voorbehandelen met Isopor . Veiligheidsfiche op aanvraag verkrijgbaar.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Samenstelling	Gecalcineerde gips uit het «Bekken van Parijs», verlicht met perliet en aangevuld met additieven. Het eindproduct bevat 98% calciumsulfaat
Norm	NF B 12-301
Volumieke massa	+/- 0,7 kg/l
Volumieke massa na verharding	+/- 1 kg/l
Shore C hardheid	> 70
Brandreactieklasse	Klasse A0 (NBN S21-203) - Onbrandbaar (ISO 1182:1979)
Mengverhouding	18 liter water / zak 25 kg
Rendement	3,1 m ² /zak/cm
Verbruik	8,1 kg/m ² /cm
Dikte van de laag	8 tot 12 mm - gemiddeld 10 mm
Totale verwerkingstijd	+/- 3 u 35 min
Verwerkingstemperatuur	> 5°C - temperatuur van de ondergrond van 5°C tot 35°C
Verpakking	50 zakken van 25 kg op wegwerppallet Bulk
Bewaartijd	Zakken: 4 maanden in de originele gesloten verpakking, op een droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking Bulk: 3 maanden
Herkomst	BPB Placo - Vaujours (F)

De aangegeven cijferwaarden en tabel zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Plâtres Lambert. Zij kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.